



BITULIT

Prethodni bitumenski premaz za hladan postupak

Opis proizvoda Bitulit je rastvor bitumena u organskom rastvaraču .

Osobine proizvoda

Bitulit odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za prethodni premaz). Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevavanja. Bitulit je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

| Karakteristike | SRPS Metoda | Jedinica | Deklarisano SRPS U.M3.240 |
|----------------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| Sadržaj bitumena | U.M8.085 | % | ≥ 30 |
| Sadržaj rastvarača | U.M8.085 | % | ≤ 70 |
| Tačka razmekšavanja veziva po PK | B.H8.613 | °C | ≥ 55 |
| Postojanost na toplotu | U.M8.085 | °C | ≥ 70 |
| Postojanost na hladnoću | U.M8.085 | °C | ≥ +4 |
| Vreme sušenja | U.M8.085 | min. | nije uslovljeno |

Područje upotrebe i način ugradnje

Koristi se kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija. Sa primenom Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Primenjuje se za zaštitu metala od korozije i zaštitu drveta od vlage i vode. Upotrebljava se na temperaturama iznad +5°C. Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suhu i očišćenu podlogu (beton, malter, drvo, metal, stara hidroizolacija). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 – 400 g/m² za beton i 200 g/m² za metal. Pri upotrebi Bitulita u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha.

Skladištenje i transport:

Bitulit se pakuje u plastičnim kanistrima ili u metalnim buradima. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Bitulit se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Otpad proizvoda je razvrstan kao:

- **otpadna očišćena ambalaža:** grupa 15 01 02 plastična ambalaža , grupa 15 01 04 metalna ambalaža;
- **otpadna neočišćena ambalaža:** grupa 15 01 10*-ambalaža, koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama.
- **otpad čistog proizvoda:** grupa 08 04 09 * -otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240.

Za proizvod je obavezan bezbednosni list.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax:+391(0)11 3188 741

datoteka:

Tehnički list

Bitulit/14-01