

Tehničke informacije

EMAJL ZA DRVO I METAL

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Opšti podaci | <i>Emajl za drvo i metal je jednokomponentni, antikorozioni premaz na bazi vazdušno sušivog, alkidnog veziva, svetlostalnih i antikorozionih pigmentata, punila i organskih rastvarača.</i> | |
| Namena | <i>Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina kao što su ograde, kapije, vrata, prozori, baštenski nameštaj, police, metalne cevi, metalne konstrukcije u enterijeru i eksterijeru. Nanosi se samostalno ili u sistemu sa Osnovnom bojom za metal (zaštita metala) ili Uljanom osnovnom bojom za drvo (zaštita drveta).</i> | |
| Osobine | <ul style="list-style-type: none">• visok sjaj• dobra otpornost na atmosferske uticaje• dobra mehanička svojstva (elastičnost i tvrdoća)• otporan na toplotu do 80°C | |
| Tehnički podaci | Karakteristika | Vrednost |
| | Viskozitet DIN Ø 4mm, 20°C, ISO 2431 | 180" - 260" |
| | Suva materija, ISO 3251 | 52±4% |
| | Gustina (g/cm ³ , 20°C), ISO 2811 | 0.98-1,10 |
| | Finoća dispergovanja, ISO 1524 | max 20 µm |
| | Stepen prijanjanja, ISO 2409 | max GT 0 |
| | Tvrdoća, ISO 1522 | 30±5"/50µm |
| | Elastičnost izvlačenjem, ISO 1520 | min 7 mm |
| | Nijansa | 14 standardnih prema ton karti |
| | Sjaj, ISO 2813 | iznad 80% |
| | Razređivanje | Uljani razređivač, max 5% |
| | VOC | A (i), 500g/l (1.12.2013.); proizvod sadrži maks.499g/l |
| | Izdašnost, ISO 2814 | 7 – 9 m ² /l |
| | Pakovanje | 0.2, 0.75 i 5l |
| | Rok trajanja | Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 36meseci. |
| Priprema podloge | <i>Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmaščivanje. Na pripremljenu površinu naneti Osnovnu boju za metal ili Antikorozivni temelj u 1-2 sloja. Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. Ukoliko na drvenoj površini postoji stari premaz, on se mora potpuno ukloniti - do čistog drveta, brušenjem. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primeniti kit za drvo. Drvo premazati sa Lanenim firnisom i Uljanom osnovnom bojom za drvo (2 sloja).</i> | |
| Uputstvo za rad | <i>Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Emajl za drvo i metal naneti četkom, valjkom ili špricanjem u 2 sloja preko pripremljene površine ili nanetog osnovnog premaza. U zavisnosti od tehnike nanošenja, boju razrediti maksimalno 5% Uljanim razređivačem Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 6-8h, a potpuno nakon 48h. Ponovno nošenje preporučujemo posle 24h.</i> | |
| Napomena | <i>Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama.</i> | |

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.