

Tehničke informacije

ANTIK EMAJL

Opšti podaci	<i>Antik emajl je jednokomponentni, završni premaz na bazi vazdušno sušivog alkidnog veziva, svetlostabilnih i antikorozijskih pigmenata, punila i organskih rastvarača.</i>	
Namena	<i>Koristi se za zaštitu i dekoraciju površina od metala i kovanog gvožđa kao što su kapije, stepenišne i balkonske ograde, rešetke na vratima i prozorima, nameštaja i predmeta od kovanog gvožđa, samostalno (enterijer) ili u sistemu sa Osnovnom bojom za metal (eksterijer).</i>	
Osobine	<ul style="list-style-type: none">• <i>premaz metalnog sjaja</i>• <i>daje izgled starog kovanog gvožđa</i>• <i>antikorozijska zaštita</i>	
Tehnički podaci	Karakteristika	Vrednost
	<i>Viskozitet Brookfield, 20°C, ISO 2431</i>	<i>3.3-7.3</i>
	<i>Suva materija, ISO 3251</i>	<i>76±2%</i>
	<i>Gustina (g/cm³, 20°C), ISO 2811</i>	<i>1.4± 0.02</i>
	<i>Stepen prijanjanja, ISO 2409</i>	<i>max GT 0</i>
	<i>Tvrdoća, ISO 1522</i>	<i>30±5"/50µm</i>
	<i>Elastičnost izvlačenjem, ISO 1520</i>	<i>min 8mm</i>
	<i>Nijansa</i>	<i>4 standardne prema ton karti (crne, siva, crvena i zelena)</i>
	<i>Sjaj, ISO 2813</i>	<i>mat</i>
	<i>Razređivanje</i>	<i>Uljani razređivač, maksimalno 10%</i>
	<i>VOC</i>	<i>A (i), 500g/l (1.12.2013); proizvod sadrži maksimalno 450g/l</i>
	<i>Izdašnost, ISO 2814</i>	<i>5 – 7 m²/kg</i>
	<i>Pakovanje</i>	<i>1 kg</i>
	<i>Rok trajanja</i>	<i>Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 36meseci.</i>
Priprema podloge	<i>Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmašćivanje. Na pripremljenu površinu naneti Antik emajl (enterijer) ili Osnovnu boju za metal (eksterijer).</i>	
Uputstvo za rad	<i>Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. U zavisnosti od tehnike nanošenja, četkom ili špricanjem, premaz razrediti maksimalno do 10%, Uljanim razređivačem Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 3-5h, a potpuno nakon 48h. Ponovno nošenje preporučujemo posle 24h. Premazati u 2 sloja samostalno u enterijeru ili u 2 sloja preko Osnovne boje za metal u eksterijeru.</i>	
Napomena	<i>Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama.</i>	

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA.

Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe.

Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.