

Tehničke informacije

OSNOVNA BOJA ZA METAL

Opšti podaci	<i>Osnovna boja za metal je jednokomponentni, antikorozioni premaz na bazi vazdušno sušivog, alkidnog veziva, antikorozionih pigmentata, punila I organskih rastvarača.</i>	
Namena	<i>Koristi se kao osnovni premaz za zaštitu metalnih I čeličnih površina u enterijeru i eksterijeru. Nanosi se samostalno ili u sistemu sa Emajlom za drvo i metal, Emajlom za radijatore ili Antik emajlom.</i>	
Osobine	<ul style="list-style-type: none">• štiti od korozije• dobra pokrivenost i prionljivost• dobro razlivanje	
Tehnički podaci	Karakteristika	Vrednost
	Viskozitet DIN Ø 4mm, 20°C, ISO 2431	110" ±10
	Suva materija, ISO 3251	70±2%
	Gustina (g/cm ³ , 20°C), ISO 2811	1.3+/-0.02
	Finoća dispergovanja, ISO 1524	max 25 µm
	Stepen prijanjanja, ISO 2409	max GT 0
	Tvrdoća, ISO 1522	35±5"/40-50µm
	Elastičnost izvlačenjem, ISO 1520	min 7mm
	Nijansa	siva i smeđa
	Sjaj, ISO 2813	mat
	Razređivanje	Uljani razređivač, maks 10%
	VOC	A (i), 500g/l (1.12.2013.); proizvod sadrži maks.495g/l
	Izdašnost, ISO 2814	8 – 10 m ² /l
	Pakovanje	0.75 i 5l
	Rok trajanja	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 36 meseci.
Priprema podloge	<i>Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmaščivanje.</i>	
Uputstvo za rad	<i>Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Na prethodno pripremljenu metalnu površinu naneti Osnovnu boju za metal četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja . U zavisnosti od tehnike nanošenja, boju razrediti maksimalno do 10% Uljanim razređivačem proizvođača Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 6-8h, a potpuno nakon 48h. Ponovno nošenje preporučujemo posle 24h.</i>	
Napomena	<i>Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama.</i>	

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.