

## Tehničke informacije

### NITRO TEMELJNA BOJA

<b>Opšti podaci</b>	<i>Nitro temeljna boja je jednokomponentni, antikorozioni premaz na bazi modifikovanih alkidnih i nitroceluloznih veziva, antikorozionih pigmentata, punila i organskih rastvarača.</i>	
<b>Namena</b>	<i>Koristi se kao osnovni premaz za zaštitu metalnih površina od gvožđa i čeličnih konstrukcija u enterijeru i eksterijeru. Nanosi se u sistemu sa Nitro emajlom, Nitro efekt lakom i drugim pokrivnim emajlima na alkidnoj bazi.</i>	
<b>Osobine</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• brzo suši</li><li>• štiti od korozije</li><li>• dobra pokrivenost i prionljivost</li></ul>	
<b>Tehnički podaci</b>	<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
	<i>Viskozitet DIN Ø 4mm, 20°C, ISO 2431</i>	<i>180" +/- 20</i>
	<i>Suva materija, ISO 3251</i>	<i>52 ± 2%</i>
	<i>Gustina (g/cm<sup>3</sup>, 20°C), ISO 2811</i>	<i>1.2 +/- 0.02</i>
	<i>Finoća dispergovanja, ISO 1524</i>	<i>max 25 µm</i>
	<i>Stepen prijanjanja, ISO 2409</i>	<i>max GT 1</i>
	<i>Tvrdoća, ISO 1522</i>	<i>50 ± 10" / 30-40 µm</i>
	<i>Elastičnost izvlačenjem, ISO 1520</i>	<i>min 7mm</i>
	<i>Nijansa</i>	<i>siva i smeđa</i>
	<i>Sjaj, ISO 2813</i>	<i>mat</i>
	<i>Razređivanje</i>	<i>Nitro razređivač, maks. 15%</i>
	<i>VOC</i>	<i>A (i), 600g/l (1.06.2012.); proizvod sadrži maks. 599g/l</i>
	<i>Izdašnost, ISO 2814</i>	<i>8 – 10 m<sup>2</sup>/l</i>
	<i>Pakovanje</i>	<i>0.75, 2.5 i 10l</i>
	<i>Rok trajanja</i>	<i>Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 24 meseca.</i>
<b>Priprema podloge</b>	<i>Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmašćivanje.</i>	
<b>Uputstvo za rad</b>	<i>Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Na prethodno pripremljenu metalnu površinu naneti Nitro temeljnu boju četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. U zavisnosti od tehnike nanošenja, boju razrediti maksimalno do 15% Nitro razređivačem proizvođača Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 30 min. Ponovno nošenje preporučujemo posle 4h.</i>	
<b>Napomena</b>	<i>Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama. Pri radu koristiti zaštitne rukavice i naočare.</i>	

**Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.**