



TER PAPIR

Bitumenizirani krovni karton

Opis proizvoda

TER PAPIR je hidroizolaciona traka sa uloškom od krovnog kartona koji je potpuno impregnisan i obostrano obložen bitumenom i zaštićen kvarcnim peskom.

Svojstva proizvoda

TER PAPIR odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13859-1 tip W1 .

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano EN 13859-1:2010
Uložak		Krovni karton	
Površinska zaštita		pesak / pesak	
Dužina	1848-1	m	≥10
Širina	1848-1	m	0,995 do 1,015
Masa po jedinici površine	1849-1	kg/m ²	≥1,2
Pravost	1848-1	30mm/10m	odgovara
Vodonepropusnost	1928/2000	razred	W1
Vodonepropusnost posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70 °C)	1296/1928	razred	W1
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ 0
Otpornost na cepanje			
• uzdužno			≥ 40
• poprečno	12310-1	N	≥ 40
Dimenzionalna stabilnost			
• uzdužno			≤ 0,6
• poprečno	1107-1	%	≤ 0,6
Propustljivost vodene pare s _d	1931	m	< 50
Reakcija na požar	13501-1	Razred	E
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan
Prekidna sila			
• uzdužno			≥ 250
• poprečno	12311-1	N/50mm	≥ 150
Prekidna sila posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70 °C)			
• uzdužno			≥ 200
• poprečno	12311-1	N/50mm	≥ 100
Izduženje			
• uzdužno			≥ 1,0
• poprečno	12311-1	%	≥ 1,0
Izduženje posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70 °C)			
• uzdužno			≥ 1,0
• poprečno	12311-1	%	≥ 1,0
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži

Područje upotrebe i način ugradnje

TER PAPIR, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima padaščanih kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage. Postavlja se mehaničkim pričvršćivanjem ili toplim postupkom sa vrućom masom sa preklomom od 10cm. Proizvod nije otporan na vremenske promene pa ga je potrebno što pre zaštititi primarnim pokrivačem.

Skладиštenje i transport:

Rolne se moraju skladištiti u uspravnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimskom periodu se preporučuje, pre ugradnje, rolne lagerovati 24h na temperaturi iznad + 5°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ostatak proizvoda ili otpadni proizvod je klasifikovan kao neopasni otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02). Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je u skladu sa EN 13859-1:2010 Tip W1 i SRPS EN 13859-1:2011 .



09

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001.

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax: +381(0)11 3188 741

Datoteka:

Tehnički list

TER PAPIR /14-01